



KVARCNI PIJESAK

Kvarcni pijesak 0,30 – 0,80 mm

OPIS PROIZVODA

KVARCNI PRANI PIJESAK s visokim sadržajem SiO₂.
Koristi se kod izvođenja industrijskih podova kao posip
za postizanje hrapave ili protuklizne površine gotovog
poda.

PAKIRANJA

Vreće od 25,0 kg.

FIZIČKE I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

ZNAČAJKA TEKUĆEG PREMAZA	SVOJSTVO
Kemijski sastav:	min. 97% SiO ₂
Srednja veličina zrna:	0,55 mm
Granulacija:	0,315-0,80 mm
Nasipna težina:	cca. 1,4 t/m ³
Granulometrijski sastav:	
- > 0,8 mm	3 %
- 0,63 – 0,80 mm	33 %
- 0,315 – 0,63 mm	63 %
- < 0,315 mm	2 %

Vrijednosti granulometrijskog sastava su informativne.