

FIX 200

Cementno-vapnena parapropusna fina žbuka za zaglađivanje

OPIS PROIZVODA

DRACO® FIX 200 je završna, fina, parapropusna žbuka na bazi cementa i vapna, za isušivanje zidova od cigle, kamena i ostalih mineralnih materijala koji su u uvjetima kapilarne vlage i iscvjetavanja soli. Proizvod se može nanositi na unutarnje i vanjske površine nakon nanošenja žbuke **DRACO® FIX 220**. Sukladno normi EN 998-1 ispunjava zahtjeve klase GP CS II.

PREDNOSTI

- Izvrsna obradivost.
- Odlična prionjivost.
- Visoka propusnost pare.
- Značajna mehanička otpornost.
- Visoka otpornost na vremenske utjecaje.
- Visoka UV stabilnost.

PODRUČJE PRIMJENE

- Završna obrada ziđa u uvjetima kapilarne vlage i iscvjetavanja soli koji su prethodno obrađeni s **DRACO® FIX 220**.
- Žbukanje unutarnjih i vanjskih površina preko cementnih ili vapneno cementnih mortova.

PRIPREMA PODLOGE

Podloga treba biti čista, čvrsta, bez prašine i bez labavih dijelova.

Navlažite podlogu do zasićenja, bez ležeće vode. Temperatura primjene treba biti od 5°C do 35°C.

NAČIN PRIMJENE

Izmiješajte sadržaj vreće **DRACO® FIX 200** s 5,5 l vode koristeći se nastavkom za miješanje na bušilici uz mali broj okretaja dok ne dobijete jednoličnu smjesu bez grudica.

Pričekajte par minuta pa još jednom kratko izmiješajte prije nanošenja proizvoda.

DRACO® FIX 200 nanosite na podlogu koristeći metalni gleter u dva sloja debljine 1 do 2 mm. Sljedeći sloj nanosi se nakon početnog vezanja prvog sloja (nakon otprilike 4 sata).

DRACO® FIX 200 zagladite spužvastim gleterom namočenim u vodu.

FIZIČKE I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

ZNAČAJKA	SVOJSTVO
Boja:	Svijetlo siva
Granulacija:	< 0,8 mm
Vrijeme primjene / vrijeme čekanja za nanošenje boje:	≈ 2 sata / ≈ 28 dana
Temperatura primjene:	+5°C do +35°C
Gustoća svježeg / očvrslog morta:	≈ 1400 kg/m ³ / ≈ 1225 kg/m ³



ZNAČAJKA	SVOJSTVO	USKLAĐENA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Kapilarno upijanje vode:	Kategorija W _{c0}	EN 998 – 1:2010 (za klasu GP CS II)
Koeficijent paropropusnosti:	$\mu \leq 15$	
Tlačna čvrstoća:	Kategorija CS II (1,5-5,0 N/mm ²)	
Prionjivost – oblik loma:	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2 - \text{B}$	
Reakcija na požar:	Klasa A1	

POTROŠNJA MATERIJALA

Potrošnja **DRACO® FIX-a 200** je 1,6 kg/m² za sloj debljine 1 mm.

TRAJNOST I SKLADIŠTENJE

- Materijal skladištite na suhom mjestu na temperaturi između +5°C i +35°C.
- U originalnom parkiranju i pravilno uskladišten proizvod čuva svoje karakteristike 12 mjeseci.

UPOZORENJA

- Za osigurati maksimalno isušivanje zidova, završni sloj boje mora biti paropropustan.
- Ne nanosite proizvod na suhe i obojane podloge te na podloge koje se mrve.
- Ne nanosite proizvod na temperaturama nižim od +5°C i višim od +35°C.
- Izbjegavate primjenu na otvorenom u vrlo vrućim ili vjetrovitim danima te na ledenoj podlozi prilikom otapanja ili uz rizik od pojave mraza.

- Ne dodavajte cement u proizvod.
- **DRACO® FIX 200** je netoksičan alkalni proizvod.
- Preporučljivo je nošenje zaštitne maske i rukavica za vrijeme radova. U slučaju direktnog kontakta s očima, obilno isperite s vodom i posavjetujte se s liječnikom.
- Obrišite i operite alat i opremu dok je proizvod još svjež.
- Korisnik mora provjeriti prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i nakanu proizvoda.
- Sve fizičke i tehničke karakteristike navedene u ovom tehničkom listu su temeljene na laboratorijskim ispitivanjima.
- Podaci i preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje DRACO proizvoda dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava DRACO-a za proizvode koji su pravilno skladišteni i korišteni u skladu s DRACO uputama.

PAKIRANJA

Vreća: 25,0 kg